



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФПС «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ»**

660119 г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 15, тел./ факс: 8(391) 225-92-73, e-mail: info@fpe-kra.ru

ПРОТОКОЛ № 49

испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

« 21 » *июня* 2021 г

г. Красноярск

Наименование и адрес объекта контроля	Здание МБДОУ «Детский сад №3 «Морозко» с. Байкит» ЭМР. Красноярский край, Эвенский район, с. Байкит, ул. Центральная, 10.	
Заказчик	ИП Горбунов М.М.	
Основание для проведения испытаний	Заявление	
Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, наличие лицензии в области ПБ	ИП Горбунов М.М. Лицензия МЧС № 24-Б/00336 от 01.12.2015г.	
Сроки проведения работ по огнезащите	2016г.	
Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД	Огнезащитный состав «МИГ-09 » С-RU.ПБ39.В.00052 ТУ 2499-039-24505934-2009 Выдан ООО «НПО»НОРТ» г. Ижевск.	
Заявленный расход огнезащитного состава, способ нанесения	Расход - 300 гр/м ² готового раствора. Способ нанесения – распыление.	
Тип защищенных конструкций	Деревянные конструкции кровли	
Площадь обработки	600 м ²	
Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов).	Образцы сухие, размеры соответствуют требованиям	
Условия эксплуатации конструкций	Не отапливаемое помещение	
Используемые приборы	Прибор ПМП-1, гигрометр психрометрический ВИТ-1, секундомер, штангенциркуль ШЦ-1.	
Условия проведения испытаний	температура воздуха	21 °С
	относительная влажность воздуха	62 %
Метод контроля качества огнезащитной обработки	В соответствии с п. 6.4 ГОСТ 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»	
Требования к образцам	Перед испытанием образцы в течение 24 часов выдерживают в помещении на ровной открытой поверхности при температуре от 10°С до 30°С и относительной влажности воздуха (60 ± 10) %.	